
Anlage 2 DETAILÜBERSICHT UND MUSTERDOKUMENTE ZU KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

MUSTERVORLAGE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG NACH ISO 17050



GRASHORN & CO. GMBH 1

Anlage 2 DETAILÜBERSICHT UND MUSTERDOKUMENTE ZU KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

DETAILÜBERSICHT UND MUSTERVOLAGEN ABNAHMEPRÜFBESCHEINIGUNGEN NACH EN 10204

Normbezeichnung	2.1 ¹	2.2	3.1 ^{2,4,5}	3.2 ^{2,3,4,5}
Bescheinigung	Werksbescheinigung	Werkszeugnis	Abnahmeprüfzeugnis	
Art der Prüfung	Nicht spezifisch, keine Prüfung/Ermittlung von Prüfergebnissen am Lieferlos/an Teilen der Lieferung selbst		Spezifisch ² = Prüfung erfolgt am Lieferlos/an Teilen der Lieferung selbst	
	Konformitätsbestätigung	Konformitätsbestätigung	Prüfergebnisse auf der Grundlage spezifischer Prüfungen². (Ermittlung und Dokumentation von Istwerten aus Prüfung an Teilen des Lieferloses selbst ²)	
Inhalt der Bescheinigung	Keine Prüfergebnisse (lediglich formlose Herstellerbestätigung, dass die gelieferten Erzeugnisse den Vereinbarungen bei der Bestellung entsprechen)	Prüfergebnis auf der Grundlage nicht spezifischer Prüfungen. (aus laufenden Serien- /Fertigungs- aufzeichnungen – nicht aus Prüfungen an Teilen des Lieferloses)		
Lieferbedingungen	Nach Anforderung der Bestellung		Nach Lieferbedingung der Bestellung ³ = spezifizierte Prüfanforderungen des Bestellers	
Bestätigung/Beschein- igung durch:	Den Hersteller (Fertigung; Versand)		Den von der Fertigungsabteilung des Herstellers unabhängigen Abnahmebeauftragten	Wie 3.1 + den vom Besteller beauftragten (vorgeschriebenen) Sachverständigen ⁴ .

¹ Nicht empfehlenswert, da keinerlei spezifische Aussage am gelieferten Produkt.

GRASHORN & CO. GMBH 2

² Die für mögliche zerstörende Prüfungen erforderliche Probenmenge ist bei der Bestellmenge zu berücksichtigen. Sonst wird die Standardanzahl von 3 Proben gewählt, in Abhängigkeit des Materials, der Bestellmenge, des Warenwerts und der Restmenge. (z. B. bei Bestimmung physikalischer/chemischer Eigenschaften, Verwechslungsprüfung, Sichtdickenprüfung)

³ Nach Vorgabe des Bestellers, z.B. TÜV, GL, DB.

⁴Wenn nicht anders vereinbart, werden folgende Standardmerkmale geprüft und dokumentiert: Außenabmessungen; Stärke; Identprüfung eingesetztes Material

⁵ Zzgl. Mehraufwendungen bzgl. zusätzlich vereinbarter Prüfungen nach Angebot.



Wie Sie uns erreichen:



GRASHORN & CO. GMBH

Bargloyer Str. 5 D 27793 Wildeshausen

Tel.: +49 (0) 4431 8 95 - 0 info@grashorn-plastics.de www.grashorn-plastics.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

EDUARD WENZ

Tel.: +49 (0) 4431 895 - 37 qualitaet@grashorn-plastics.de

GRASHORN & CO. GMBH